	Time (minutes)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	Stucco	66.5	72	75	78	80	81.5	77	75	73.5	72.5	72
Temperature (°F)	Hardwood	68.5	81	83.5	88.5	90.5	91	82.5	80.5	79	78	77.5
	Pressure treated	67	101	101.5	108.5	117	119					
	Plywood	68.5	78.5	82	84	88	91	80.5	78.5	76.5	74.5	74
	Bamboo flooring		84	90	95.5	101	103	90	86	83	80.5	80
	Corrugated Meta	74.5	133.3	117	130	104	94	80	71	69	69	69
	Glass	70	78	84	88	91	91	85	80	77.5	75	73.5
	Plexiglass	67.5	82	91	96.5	98	106	79	81	77.5	75.5	71.5
	white drywall	69	87	92	97	107	102	90	81	77.5	76	75.5
	Red brick	71	72	71.5	72.5	73	74	76.5	74	73	72.5	71
	Cement block	67	79	80	81	86	87	80	76	74	74	73.5
	Tile	73.5	75	77.5	79	80.5	81.5	78.5	76	75	74.5	73.5
	Rubber	70.5	87.5	91.5	94	95	98.5	89.5	86.5	84.5	83	84
	Carpet	70.5	93	98	100	102	102	83	79	75.5	73.5	72
	Black Pergo	67.5	89	95.5	103.5	108.5	113	90	88	84.5	81.5	79
	White Pergo											
	Granite	67.5	73.5	76	79	79.5	83	81	79	78	77	76.5
	Redwood	67.5	81.5	86.5	91	93	93	81.5	78	75	74	73

	Insulations:	Initial Temp	Temp after 10 minutes
INSULATIONS:	Spray Foam	240	94
	Rigid Foam	240	105
	fiberglass	240	107
	cotton	240	82
	carpet cushion	240	95
	carpet	240	87

pcs are better tha

You can't ruin you